

## RAPID - MOR MORTERO PARA TAPONAR VIAS DE AGUA

### PROPIEDADES

**RAPID-MOR** son cementos especiales con aditivos exentos de cloruros. Es un producto que se presenta preparado en forma de polvo. Tras su amasado con agua forma un mortero dúctil, fácilmente trabajable sin fisuración y de un fraguado ultra rápido.

### MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACION

**RAPID-MOR** se mezclará en pequeñas dosis con su agua correspondiente aplicándolo rápidamente sobre la vía a taponar, pues su fraguado ultra rápido es de 30 a 45 segundos. Su dosificación será de 1 Kg. de **RAPID-MOR** por 200 cc. de agua.

### APLICACIONES

**RAPID-MOR** está especialmente desarrollado para taponar vías de agua. Su endurecimiento ultra rápido permite cortar la entrada de agua y proceder a las reparaciones e impermeabilizaciones en sótanos, huecos de ascensor, depósitos, tuberías, etc.

### DATOS TECNICOS

Densidad Aparente ..... 1,1 gr/cm<sup>3</sup> aprox.

Tiempo de Aplicación ..... máximo 45 segundos a 20° C.

Agua de Amasado ..... 200 gr./Kg.

Resistencia a la Compresión ..... a 20° C. (Kp/cm<sup>2</sup>)

..... después de 30 min ..... 200

..... después de 60 min ..... 240

..... después de 1 día ..... 330

..... después de 7 días ..... 610

Resistencia a la flexotracción ..... a 20° C (Kp/cm<sup>2</sup>)

..... después de 30 min ..... 40

..... después de 60 min ..... 45

..... después de 1 día ..... 55

..... después de 7 días ..... 57

### PRECAUCIONES

Contiene cemento. El cemento reacciona con el agua provocando irritaciones por lo que debe utilizarse con guantes y gafas que protejan los ojos, la piel y las mucosas del contacto con el mortero. De producirse, lavar con abundante agua.

### PRESENTACION

Envases de 5 Kg.



Irritante  
Irritant  
Irritant

**Xi**

R36/37/38 R34

S24/25 S36/37/39

Antes de utilizar este producto se recomienda leer la ficha de seguridad del producto. La información suministrada en este documento está basada en nuestro conocimiento y experiencia, se facilita sin ningún tipo de compromiso por nuestra parte. **EL USO Y APLICACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN FUERA DE NUESTRO CONTROL Y, POR CONSIGUIENTE, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL COMPRADOR.** La presente ficha técnica anula y reemplaza cualquier edición anterior: Las indicaciones reflejadas no pueden sustituir en ningún caso el examen de las superficies a tratar.