

ACRIFLEX IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO.

PROPIEDADES

Recubrimiento elástico con muy buenas propiedades mecánicas, aplicable sobre baldosa, tela asfáltica envejecida u hormigón, proporcionando una buena impermeabilización y elasticidad al sustrato que evita su agrietamiento. Recomendada para terrazas, cantos, chimeneas, voladizos no transitables. Buena resistencia a los agentes atmosféricos.

DATOS TECNICOS

Ligante:	Resinas acrílicas-estirenadas.
Aspecto:	Pasta semi-fluida.
Peso específico:	1,45 ± 0,02 gr/cm ³ .
Sólidos:	55% ± 2.
Viscosidad:	10000-15000 cps.
Secado al tacto:	1 - 2 horas a 20°C.
Intervalo de repintado:	Mínimo: 3 horas a 20°C.
pH:	8,2 - 8,5.
Acabado:	Satinado.
Color:	Blanco, rojo, negro, gris.
Aplicación:	Rodillo, brocha.
Dilución:	Agua.
Rendimiento:	1,5 - 2 Kg/m ² , equivale a un espesor de película de 0,8 mm.

APLICACION

Limpiar la superficie. Rellenar las posibles grietas con una mezcla de dos partes de arena y una de impermeabilizante. Verificar que las pendientes sean suficientemente prolongadas para permitir la evacuación de las aguas. Efectuar un puente sobre las fisuras y las juntas, para ello se usa fibra de vidrio de poco espesor que se cubre con el producto a razón de 1,5 Kg/m².

SEGURIDAD E HIGIENE

En caso de ventilación insuficiente utilizar equipo respiratorio adecuado. Utilizar guantes, gafas protectoras y ropa adecuada.

Almacenar y utilizando el producto de forma reglamentaria no se precisan medidas especiales de protección. Tomar las medidas habituales en cuanto a protección contra incendios.

ALMACENAMIENTO

Mantener el producto en ambientes secos y temperaturas entre 5°C y 35°C. Mantener los recipientes cerrados y en posición vertical para evitar derrames. Proteger de las heladas. No dejar que el producto pase a las alcantarillas. Los residuos y envases vacíos deben tratarse según la legislación vigente.

PRESENTACION

Envases de: 17 L. - 4 L.

Antes de utilizar este producto se recomienda leer la ficha de seguridad del producto. La información suministrada en este documento está basada en nuestro conocimiento y experiencia, se facilita sin ningún tipo de compromiso por nuestra parte. **EL USO Y APLICACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN FUERA DE NUESTRO CONTROL Y, POR CONSIGUIENTE, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL COMPRADOR.** La presente ficha técnica anula y reemplaza cualquier edición anterior. Las indicaciones reflejadas no pueden sustituir en ningún caso el examen de las superficies a tratar.